

signJET ClearPrint SK

Kristallklare selbstklebende PET Folie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kristallklare Polyesterfolie, einseitig hoch auflösend bedruckbar. Erfüllt höchste Ansprüche im Fotodruck für Schaufenster-Werbung und Glasdekorationen. Brillante und dynamische Farbwiedergabe, reißfest, dimensionsstabil und plan liegend.

BESONDERHEITEN

Das Trocknungsverhalten von signJET ClearPrint SK ist stark abhängig von den verwendeten Tinten sowie der Farbsättigung und damit vom Lösemittelauftrag. Wird die Folie von Rolle zu Rolle bedruckt, sollte die bedruckte Bahn zur völligen Trocknung wieder entrollt und plan ausgelegt werden, um ein Verblocken zu vermeiden. Lösemittelreste können auch Planlage, Schrumpfverhalten und Haftung eines Laminats negativ beeinflussen. Wir empfehlen insbesondere bei Verwendung von eco-Solvent-Tinten, die bedruckte Oberfläche mittels selbstklebenden Laminierfolien oder geeigneten Flüssiglaminaten gegen Abrieb, Handschweiß oder andere mechanische Einflüsse zu schützen. Durch Erwärmen mit Fön oder Heißluftpistole wird das Entfernen der verklebten Folie vom Untergrund wesentlich erleichtert. Die Folie ist im spitzen Winkel langsam und gleichmäßig abzuziehen. Auf Heckscheiben verklebte Folie ist unbedingt ruckfrei abzuziehen, damit Antennen- und Heizdrähte nicht beschädigt werden.

VERARBEITUNG

Die Verarbeitung und Lagerung sollte aus Qualitätsgründen bei ca. 50% rel. Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von ca. 23°C erfolgen. Aufbewahrung: in Original-Verpackung, an kühlem und trockenem Ort, sauber und staubfrei. Eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum wird empfohlen. Vermeiden Sie Berührung der Inkjetschicht (Baumwollhandschuhe tragen). Rolle nicht über Nacht im Drucker lassen, dies kann unter Umständen zum Ablösen des Liners führen.

TECHNISCHE DATEN

Material:	FOLIE
Einsatz:	VOLL AUSSENBEREICHTAUGLICH
Oberfläche:	TRANSPARENT
Grammatur Medium:	125,00g/m ²
Grammatur Träger:	80,00g/m ²
Grammatur Total:	205,00g/m ²
Dicke:	75,00µm
Dicke Träger:	80,00µm
B1-zert.:	nein
Kaltlamination:	ja
wasserfest:	ja
kratzfest:	ja
Klebstoff:	Acrylat, lösemittelbasierend
Klebkraft:	1,6N/25mm (AFERA)
Haltbarkeit innen:	bis 4 Jahre (DIN ISO 4892-3)
Haltbarkeit außen:	3 - 6 Monate
DIN ISO 16245	Nein

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.